

DÉCLARATION DES PERFORMANCES**DoP-BS-012**

pour fischer CreNovate FCRM-RM R3 SR

FR

1. Code d'identification unique du type de **DoP-BS-012**
2. Usage(s) prévu(s): **Mortier modifié par des polymères (PCC) pour la réparation structurelle et non structurelle de structures en béton, EN 1504-3; Méthode 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.4 / 7.1 / 7.2**
3. Fabricant: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Allemagne**
4. Mandataire: **-**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 2+ pour utilisations dans les bâtiments et ouvrages de génie civil
Système 4 pour utilisations soumises à la réglementation réaction au feu**
6. Norme harmonisée: **EN 1504-3:2005**
Organisme(s) notifié(s): **0921 - Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (QDB)**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	Classe R3	Système 2+	EN 1504-3:2005
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05 \%$		
Adhérence	$\geq 1,5 \text{ MPa}$		
Retrait/expansion empêchés	$\geq 1,5 \text{ MPa}$		
Résistance à la carbonatation	NPD		
Module d'élasticité	$\geq 15 \text{ GPa}$		
Compatibilité thermique, partie 1, 4	$\geq 1,5 \text{ MPa}$		
Absorption capillaire	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \sqrt{\text{h}})$		
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	
Substances dangereuses	NPD (*)	Système 2+	

(*) Voir fiche de données de sécurité.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **-**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Dr.-Ing. Ronald Mihala, Direction du développement et de la gestion de la production
Tumlingen, 2024-09-16



Jürgen Grün, Directeur Général Chimie & Qualité

Cette DoP a été préparée en plusieurs langues. En cas de différend relatif à l'interprétation, la version anglaise prévaudra.