FTC-CP Korrosionsschutz-Spray

Merkmal	Wert	Einheit	Prüfvorschrift / Bemerkung
Chemische Basis	Bitumen		
Konsistenz	thixotrop		
Verarbeitungstemperatur (Umgebung)	-5 bis +40	°C	Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C bis +25°C
Dosentemperatur	+16 bis +25	°C	
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +80	°C	
Durchtrocknung	3 bis 4	h	600 µm Schichtdicke
Lagerbeständigkeit	24	Monate	
Farbe	schwarz		

Anwendungsgebiet

Beschichtung von Fassadenbefestigungen entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung von Rahmen- und Langschaftdübeln, z. B. SXS, SXR und FUR.

Für alle Unterkonstruktionen, z. B. aus Holz, Aluminium, Metall.

Hervorragend geeignet auch für andere Korrosionsschutzanwendungen, z. B. Nahtstellen, Kanten, Fahrzeugunterböden, Radkästen, Schweller, Wagentüren, Kofferraumdeckel, usw.

Produkteigenschaften

FTC-CP verhindert fachgerecht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft und schützt die Verbindung sicher vor Korrosion.

Die optimierte Rezeptur ergibt nach Durchtrocknung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag mit hohem Abriebwiderstand. FTC-CP mit Antidröhneffet schützt zuverlässig vor Steinschlag und Korrosion.

FTC-CP ist sofort einsetzbar und ermöglicht eine saubere und leichte Verarbeitung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist nicht tropfend und bildet kein Spritznebel.

FTC-CP weist eine gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen wie H-PVC, Metallen, Alu, behandelten Hölzern etc. auf. Des weiteren ist FTC-CP schnell trocknend (Durchtrocknung nach 3 - 4 Stunden bei 600 µm und +20 °C).

Es besitzt eine gute Standfestigkeit, ist Salz- und wasserbeständig sowie abriebfest.

Verarbeitungshinweise

Die optimale Verarbeitungstemperatur ist zwischen 16 °C und 25 °C. Vor Gebrauch ist die Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln zu schütteln. fischer Bitumenspray aus einem Abstand von 15 bis 20 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen. Motoren-, Bremsen- und Auspuffteile sowie bewegliche Teile nicht besprühen.

Reinigung

Die zu behandelnden Teile müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Rost sein.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch nur unverbindliche Hinweise und keine Garantie im Sinne von § 443 BGB. Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Verklebung zu erproben.