

Verarbeitungs- und Aushärtezeiten

FIS EB II		
Temperatur im Verankerungsgrund	Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit ¹⁾
[°C]	t _{work} [Min.]	t _{cure} [Std.]
+5 – +10	180	96
> +10 – +15	90	60
> +15 – +20	60	36
> +20 – +30	30	24
> +30 – +40	15	12