

Verwerkings- en uithardingstijden Epoxymortel FIS EM Plus

FIS EM Plus Temperatuur van de ondergrond [°C]	Maximale verwerkingstijd t_{work} [min.]	Minimale uithardingstijd ¹⁾ t_{cure} [uur]
-5 – 0	240	200
> 0 – +5	150	90
> +5 – +10	120	40
> -10 – +20	30	18
> +20 – +30	14	10
> +30 – +40	7	5

1) In vochtige of watergevulde boorgaten dient de uithardingstijd verdubbeld te worden.