

## Aushärtezeiten

<b>FIS HB</b> <b>Systemtemperatur FIS HB (Mörtel mind. +5 °C)</b> <b>[°C]</b>	<b>Maximale Verarbeitungszeit FIS HB</b> $t_{\text{work}}$ <b>[Min.]</b>	<b>Minimale Aushärtezeit FIS HB <sup>1)</sup></b> $t_{\text{cure}}$ <b>[Min.]</b>
-5 – -1	–	360
0 – +4	–	180
> +5 – +9	15	90
> +10 – +19	6	35
> +20 – +29	4	20
> +30 – +40	2	12

1) In feuchtem Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.