

# Verwerkings- en uithardingstijden FHB II Glascapsules

FHB II P/FHB II-PF Temperatuur van de ondergrond [°C]	Minimale uithardingstijd FHB II-P $t_{\text{cure}}$ [min.]	Minimale uithardingstijd FHB II-PF $t_{\text{cure}}$ [min.]
-5 – ±0	240	8
> +1 – +10	45	6
> +11 – +20	20	4
> +20	10	2

In vochtige of watergevulde boorgaten dienen de uithardingstijden te worden verbubbeld.