

# Aushärtezeiten

<b>FHB II P/FHB II-PF HIGH SPEED</b> Systemtemperatur [°C]	<b>Minimale Aushärtezeit FHB II-P</b> $t_{\text{cure}}$ [Min.]	<b>Minimale Aushärtezeit FHB II-PF HIGH SPEED</b> $t_{\text{cure}}$ [Min.]
-5 – ±0	240	8
> +1 – +10	45	6
> +11 – +20	20	4
> +20	10	2

In nassem Beton oder wassergefüllten Bohrlöchern ist die Aushärtezeit zu verdoppeln.