

# Aushärtezeiten

FIS Green Systemtemperatur (Mörtel) [°C]	Maximale Verarbeitungszeit $t_{\text{work}}$ [Min.]	Temperatur im Verankerungsgrund [°C]	Minimale Aushärtezeit <sup>1)</sup>	
			$t_{\text{cure}}$ [Std.]	[Min.]
+5	13	±0 – +5	6	–
+10	9	> +5 – +10	4	–
+20	5	> +10 – +20	–	90
+30	4	> +20 – +30	–	60
+40	2	> +30 – +40	–	30

1) In feuchtem Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.