

# Aushärtezeiten

FIS VW Plus High Speed  
FIS V Plus

Temperatur im Ver-  
ankerungsgrund

Maximale Verarbeitungszeit  $t_{work}$

Minimale Aushärtezeit  $t_{cure}^{1)}$

FIS VW Plus High Speed

FIS V Plus

FIS VW Plus High Speed

FIS V Plus

[°C]

[Min.]

[Min.]

[Std.]

[Min.]

[Std.]

[Min.]

-10 – -5 <sup>2)</sup>

–

–

12

–

–

–

> -5 – 0 <sup>2)</sup>

5

–

3

–

24

–

> 0 – +5 <sup>2)</sup>

5

13

3

–

3

–

> +5 – +10

3

9

–

50

–

90

> +10 – +20

1

5

–

50

–

60

> +20 – +30

–

4

–

–

–

45

> +30 – +40

–

2

–

–

–

35

1) In feuchtem Beton oder wassergefüllten Bohrlöchern sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

2) Minimale Kartuschentemperatur +5 °C