

# Aushärtezeiten

FIS V Zero Temperatur im Verankerungsgrund [°C]	Maximale Verarbeitungszeit $t_{\text{work}}$ [Std.]		Minimale Aushärtezeit <sup>1)</sup> $t_{\text{cure}}$ [Std.]	
	[Std.]	[Min.]	[Std.]	[Min.]
-10 – -5 <sup>2)</sup>	6	–	72	–
> -5– 0 <sup>2)</sup>	2	–	24	–
> 0 – +5 <sup>2)</sup>	–	45	12	–
> +5 – +10	–	20	6	–
> +10 – +15	–	8	3	–
> +15 – +20	–	5	2	–
> +20 – +25	–	3	1	–
> +25 – +30	–	2	–	45
> +30 – +40	–	1	–	30

1) In feuchtem Beton oder im wassergefüllten Bohrloch sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

2) Minimale Kartuschentemperatur +5 °C.