

Verwerkings- en uithardingstijden Injectiemortel FIS V Zero

| FIS V Zero Temperatuur van de ondergrond [°C] | Maximale verwerkingstijd t_{work} | | Minimale uithardingstijd $t_{\text{cure}}^{1)}$ | |
|---|--|--------|---|--------|
| | [uur] | [min.] | [uur] | [min.] |
| -10 – -5 ²⁾ | 6 | – | 72 | – |
| > -5 – 0 ²⁾ | 2 | – | 24 | – |
| > 0 – +5 ²⁾ | – | 45 | 12 | – |
| > +5 – +10 | – | 20 | 6 | – |
| > +10 – +15 | – | 8 | 3 | – |
| > +15 – +20 | – | 5 | 2 | – |
| > +20 – +25 | – | 3 | 1 | – |
| > +25 – +30 | – | 2 | – | 45 |
| > +30 – +40 | – | 1 | – | 30 |

1) In vochtige boorgaten dienen de uithardingstijden te worden verbubbeld.

2) Min. kokertemperatuur +5 °C.