

Verwerkings- en uithardingstijden Injectiemortel FIS V

FIS VW (winterversie)

FIS V

FIS VS (zomerversie)

Temperatuur van de ondergrond [°C]	Maximale verwerkingstijd t_{work}			Minimale uithardingstijd $t_{cure}^{1)}$					
	FIS VW [min.]	FIS V [min.]	FIS VS [min.]	FIS VW [uur]	[min.]	FIS V [uur]	[min.]	FIS VS [uur]	[min.]
-10 – -5 ²⁾	–	–	–	12	–	–	–	–	–
> -5 – 0 ²⁾	5	–	–	3	–	24	–	–	–
> 0 – +5 ²⁾	5	13	–	3	–	3	–	6	–
> +5 – +10	3	9	20	–	50	–	90	3	–
> +10 – +20	1	5	10	–	50	–	60	2	–
> +20 – +30	–	4	6	–	–	–	45	–	60
> +30 – +40	–	2	4	–	–	–	35	–	30

1) In vochtige of watergevulde boorgaten dient de uithardingstijd verdubbeld te worden.

2) Minimale temperatuur van de injectiemortel +5 °C