

## Verwerkings- en uithardingstijden Glascapsule RM II

RM II Temperatuur van de ondergrond [°C]	Minimale uithardingstijd $t_{cure}$	
	[uur]	[min.]
-15 – -10	30	–
> -10 – -5	16	–
> -5 – 0	10	–
> 0 – +5	–	45
> +5 – +10	–	30
> +10 – +20	–	20
> +20 – +30	–	5
> +30 – +40	–	3