

Verwerkings- en uithardingstijden Glascapsule RSB

| RSB Temperatuur van de ondergrond [°C] | Minimale uithardingstijd RSB t_{cure} | |
|--|---|--------|
| | [uur] | [min.] |
| -30 – -20 ¹⁾ | 120 | – |
| > -20 – -15 | 48 | – |
| > -15 – -10 | 30 | – |
| > -10 – -5 | 16 | – |
| > -5 – 0 | 10 | – |
| > +0 – +5 | – | 45 |
| > +5 – +10 | – | 30 |
| > +10 – +20 | – | 20 |
| > +20 – +30 | – | 5 |
| > +30 – +40 | – | 3 |

1) Minimale temperatuur capsule -15°C