

Zatížení

Hmoždinka S 14 ROE / S 16 H R + lešenářské oko GS 12				
Průměrné mezní únosnosti ¹⁾ jednotlivé kotvy proti tahovému zatížení.				
Typ			S 14 ROE + GS 12	S 16 H R + GS 12
Průměrné hodnoty mezní únosnosti při tahovém zatížení v příslušném stavebním materiálu N _u				
Beton	≥ C20/25	[kN]	14.5	-
Plné pálené cihly	≥ Mz 12	[kN]	13.0	-
Plné vápenopískové cihly	≥ KS 12	[kN]	14.5	-
Plné tvárnice z lehčeného betonu	≥ V 2	[kN]	3.0	-
Děrované vápenopískové cihly	≥ KSL 12	[kN]	-	5.0
Svisle děrované pálené cihly	≥ Hlz 12	[kN]	-	3.5
Pórobeton	≥ AAC 4	[kN]	3.0	3.0

¹⁾ Uvedené hodnoty je nutné snížit vhodným součinitelem bezpečnosti.